



Distributed by:

Ortho Organizers, Inc.
1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008
USA

Tel: 800.547.2000, +(1) 760 448 8600
Fax: 800.888.7244, +(1) 760 448 8607
USASales@OrthoOrganizers.com
IntlOrders@OrthoOrganizers.com

Visit the *Ortho Organizers'* Web site at
OrthoOrganizers.com



mdi Europa GmbH

Langenhagener Str. 71
30855 Langenhagen, Germany
49 511 39 08 9530



OMA Member
Orthodontic Manufacturers
Association



**Made
in the
USA**

INS12A
Rev B



Fascinate[™] **Glass Ionomer Band Cement**

(with Fluoride, contient du fluor, mit Fluorid,
con fluoro, con flúor)

REF 470-150 and 470-155

INSTRUCTIONS FOR USE



Distributed by:

Ortho Organizers, Inc.
1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008
USA

Tel: 800.547.2000, +(1) 760 448 8600
Fax: 800.888.7244, +(1) 760 448 8607
USASales@OrthoOrganizers.com
IntlOrders@OrthoOrganizers.com

Visit the *Ortho Organizers'* Web site at
OrthoOrganizers.com



mdi Europa GmbH

Langenhagener Str. 71
30855 Langenhagen, Germany
49 511 39 08 9530



OMA Member
Orthodontic Manufacturers
Association



**Made
in the
USA**

INS12A
Rev B



Fascinate[™] **Glass Ionomer Band Cement**

(with Fluoride, contient du fluor, mit Fluorid,
con fluoro, con flúor)

REF 470-150 and 470-155

INSTRUCTIONS FOR USE

INSTRUCTIONS FOR USE

Prior to cementation, teeth and restorations should be cleaned and dried with alcohol.

The standard mixing ratio of powder to liquid may be obtained by using 2 scoops of powder to 3 drops of liquid.

Divide the powder into three equal parts. Mix the first portion for 10 seconds with the liquid. Add the second and mix for 10 seconds. Now, add the third and mix for 10 seconds. (Total mixing time is 30 seconds.)

Immediately apply the mixture to the restoration or preformed band in the usual manner. Keep the area free from saliva or water for 5 minutes.

MODE D'EMPLOI

Avant de sceller, nettoyez et séchez les dents et les restaurations avec de l'alcool.

Le rapport de mélange standard poudre/liquide est 2 cuillères de poudre pour 3 gouttes de liquide.

Divisez la poudre en trois portions égales. Mélangez pendant 10 secondes la première portion au liquide, ajoutez la deuxième portion et mélangez pendant 10 secondes, puis ajoutez la troisième portion et mélangez pendant 10 secondes. (Le temps de mélange total est de 30 secondes.)

Appliquez immédiatement le mélange sur la restauration ou effectuez le cerclage. Pendant 5 minutes, évitez tout contact de la zone avec de la salive ou de l'eau.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem Zementieren müssen die Zähne oder der Zahnersatz gereinigt und mit Alkohol getrocknet werden.

Das Standardmischverhältnis von Pulver zu Flüssigkeit beträgt 3 Tropfen Flüssigkeit auf 2 Becher Pulver.

Das Pulver in drei gleiche Portionen aufteilen. Die erste Portion 10 Sekunden

INSTRUCTIONS FOR USE

Prior to cementation, teeth and restorations should be cleaned and dried with alcohol.

The standard mixing ratio of powder to liquid may be obtained by using 2 scoops of powder to 3 drops of liquid.

Divide the powder into three equal parts. Mix the first portion for 10 seconds with the liquid. Add the second and mix for 10 seconds. Now, add the third and mix for 10 seconds. (Total mixing time is 30 seconds.)

Immediately apply the mixture to the restoration or preformed band in the usual manner. Keep the area free from saliva or water for 5 minutes.

MODE D'EMPLOI

Avant de sceller, nettoyez et séchez les dents et les restaurations avec de l'alcool.

Le rapport de mélange standard poudre/liquide est 2 cuillères de poudre pour 3 gouttes de liquide.

Divisez la poudre en trois portions égales. Mélangez pendant 10 secondes la première portion au liquide, ajoutez la deuxième portion et mélangez pendant 10 secondes, puis ajoutez la troisième portion et mélangez pendant 10 secondes. (Le temps de mélange total est de 30 secondes.)

Appliquez immédiatement le mélange sur la restauration ou effectuez le cerclage. Pendant 5 minutes, évitez tout contact de la zone avec de la salive ou de l'eau.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem Zementieren müssen die Zähne oder der Zahnersatz gereinigt und mit Alkohol getrocknet werden.

Das Standardmischverhältnis von Pulver zu Flüssigkeit beträgt 3 Tropfen Flüssigkeit auf 2 Becher Pulver.

Das Pulver in drei gleiche Portionen aufteilen. Die erste Portion 10 Sekunden

lang mit der Flüssigkeit vermischen. Die zweite Portion hinzugeben und erneut 10 Sekunden lang vermischen. Die dritte Portion hinzugeben und 10 Sekunden lang vermischen (Gesamtmischzeit beträgt 30 Sekunden).

Die Mischung wie gewohnt sofort auf den Zahnersatz oder das vorgeformte Band auftragen. Saliva oder Wasser 5 Minuten lang von dem Bereich fernhalten.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di effettuare la cementazione, pulire ed asciugare i denti e le ricostruzioni.

Le normali proporzioni per la miscela sono di 2 misurini di polvere per 3 gocce di liquido.

Dividere la polvere in tre parti uguali. Miscelare la prima parte con il liquido per 10 secondi. Aggiungere la seconda parte di polvere e miscelare per 10 secondi. Aggiungere infine la terza parte e miscelare il composto per 10 secondi. (Tempo di miscelazione complessivo: 30 secondi.)

Applicare immediatamente nel modo consueto la miscela alla ricostruzione o alla banda preformata. Mantenere la parte interessata priva di saliva o acqua per 5 minuti.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de proceder con la cementación, limpie y seque la dentadura y restauraciones con alcohol.

La proporción estándar de polvo a líquido se obtiene con 2 cucharillas de polvo por cada 3 gotas de líquido.

Divida el polvo en tres partes iguales. Mezcle la primera porción con el líquido durante 10 segundos. Agregue la siguiente porción y mezcle durante 10 segundos más. Ahora agregue la tercera porción y mezcle durante 10 segundos adicionales. (El tiempo total de mezclado es de 30 segundos.)

Aplique inmediatamente la mezcla a la restauración o banda preformada en la manera habitual. Mantenga la zona de trabajo libre de saliva y agua durante 5 minutos.

lang mit der Flüssigkeit vermischen. Die zweite Portion hinzugeben und erneut 10 Sekunden lang vermischen. Die dritte Portion hinzugeben und 10 Sekunden lang vermischen (Gesamtmischzeit beträgt 30 Sekunden).

Die Mischung wie gewohnt sofort auf den Zahnersatz oder das vorgeformte Band auftragen. Saliva oder Wasser 5 Minuten lang von dem Bereich fernhalten.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di effettuare la cementazione, pulire ed asciugare i denti e le ricostruzioni.

Le normali proporzioni per la miscela sono di 2 misurini di polvere per 3 gocce di liquido.

Dividere la polvere in tre parti uguali. Miscelare la prima parte con il liquido per 10 secondi. Aggiungere la seconda parte di polvere e miscelare per 10 secondi. Aggiungere infine la terza parte e miscelare il composto per 10 secondi. (Tempo di miscelazione complessivo: 30 secondi.)

Applicare immediatamente nel modo consueto la miscela alla ricostruzione o alla banda preformata. Mantenere la parte interessata priva di saliva o acqua per 5 minuti.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de proceder con la cementación, limpie y seque la dentadura y restauraciones con alcohol.

La proporción estándar de polvo a líquido se obtiene con 2 cucharillas de polvo por cada 3 gotas de líquido.

Divida el polvo en tres partes iguales. Mezcle la primera porción con el líquido durante 10 segundos. Agregue la siguiente porción y mezcle durante 10 segundos más. Ahora agregue la tercera porción y mezcle durante 10 segundos adicionales. (El tiempo total de mezclado es de 30 segundos.)

Aplique inmediatamente la mezcla a la restauración o banda preformada en la manera habitual. Mantenga la zona de trabajo libre de saliva y agua durante 5 minutos.